

Percentuale di porosità 28 %
Percentage of porosity

Massa volumica a secco lorda 915 Kg/m
Gross dry bulk density

Massa volumica a secco Netta 1750 Kg/m³
Net dry bulk density

Resistenza a compressione media 28,9 N/mm²
Average compressive strength

Resistenza normalizzata a compressione 31,8 N/mm²
Normalized compressive strength

Forza di adesione (fvok) 0,62 N/mm²
Adhesion strength (fvok)

Forza di adesione (fvo) 0,77 N/mm²
Adhesion strength (fvo)

Conducibilità termica 0,36 K m²/W
Thermal conductivity

Conduttività termica equivalente 0,41W/K m
Equivalent thermal conductivity

Classe di reazione al fuoco A1
Fire reaction class

Durabilità al gelo e al disgelo Conforme/Compliant
Frost and thaw durability

Contenuto Sali solubili Classe/Class S2
Soluble salt content

Assorbimento Acqua 20%
Water absorption

Altezza spessore
Thickness height

Base
Base

OONI PRO
16